

The 9th Decorated Terra-cotta Concours

屋根・庭のオブジェ

第9回 飾り瓦コンクール 応募方法について

課題	高さ・幅・奥行の合計150cm以内とした、屋根・庭園・室内などに設置可能な「飾り瓦」とします。 ※ 作品展示および焼成などの都合により、サイズは厳格にお守り下さい。 ※ 対になるような組作品は、2個までとします。 ※ 焼き物作品以外(木の台・造花・電球など)は、提出しないで下さい。
応募資格	瓦製造業者・一般社会人・学生(美術・陶芸・彫塑などの専攻)
応募登録	作品の提出、応募用紙と写真の提出、登録料の納付をもって、正式応募者として登録いたします。 登録料 …… 1作品 2,000円 振込みの場合は、下記宛にお願いいたします。 岡崎信用金庫 高浜支店 普通預金 3163880 カサ ガワラ 飾り瓦コンクール実行委員会会計 カミヤ タカミツ 神谷 貴光
材料代	作品制作用粘土を希望の方は、約15kgをお送りしますが、材料代・送料として3,000円を申し受けますので、希望者は事務局までお申し出下さい。
応募用紙	案内パンフレットに印刷されている用紙を切り取ってご使用下さい。併せて写真を添えてご提出下さい。
作品提出	❶ 平成26年10月24日(金)～平成27年1月23日(金)まで(土・日・祝日・年末年始休みを除く)(期限消印有効)、「飾り瓦コンクール」事務局で受け付けいたします。 ❷ 応募用紙に必要事項を記入の上、登録料を添え、「飾り瓦コンクール」事務局まで、作品を焼成した状態で提出して下さい。なお、応募者本人で作品焼成できない場合は、「飾り瓦コンクール事務局」で焼成を代行いたします。 焼成を依頼される場合は、作品(粘土)が十分に乾燥した状態で、12月末(年末休みを除く)までに提出をお願いいたします。 ❸ 焼成依頼のあった作品の焼成・管理には細心の注意をいたしますが、不可抗力による作品の損傷などについては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。宅配便などで作品を送付されますと、破損の可能性があるので、できる限り応募者本人が直接ご持参下さい。遠隔地でやむを得ず送付される場合は、 梱包には充分注意をして下さい。特に焼成前の作品は、木箱での梱包や緩衝材などの使用をお奨めいたします。 ※ 作品提出時および返却時の送料は応募者にてご負担下さい。
作品引取	3月15日展示会終了後 高浜市やきものの里かわら美術館 3月16日以降 愛知県陶器瓦工業組合
焼成方法	事務局で作品焼成を希望される方は、焼成方法の選択ができますので、希望方法を応募用紙に明記して下さい。 ❶ いぶし ―― いぶし銀色になります。 ❷ 素焼き ―― 粘土を焼成しただけの赤っぽい色になります。 ❸ 釉薬 ―― 色は黒色、茶色になりますので、希望の色を選択して下さい。 なお、作品は乾燥段階・焼成段階で合わせて約10％収縮しますので、ご承知おき下さい。



飾り瓦制作上の諸注意

- 準備
- ① 粘土
 - 制作する作品の大きさに応じた粘土量があるかどうかを確認する。
目安: 50×50×50 cm ならば ―― 15kg 程度
 - 作品の大きさは上記寸法で制作しても、焼成後10％程度小さくなることを予めご承知おき下さい。
 - ② 制作用下板
 - 制作する作品よりひと廻り大きめの板を用意し、以後の作業は焼成まで、この板の上で進めていただくと便利です。
 - ③ 道具
 - 木べら・金べら・かきやぶり(なければフォークでも可)
 - 作品の外形を作ります。粘土は塊のままでは乾燥時、焼成時に割れる可能性が大きくなります。これを防ぐためには、中空構造とし、肉厚をできるだけ均一に仕上げていただくことが肝要です。
目安: 20～25mmが適当です。
 - 密閉構造では焼成時に破裂してしまう恐れがありますので、作品の下端・裏面などに直径30～50 mm 程度の空気穴を複数開けておく和良好的でしょう。
 - 土と土の部品を接合する場合には、かきやぶり(フォークでも可)で双方の接合面を格子状に刻み、刷毛などで水を付けて密着させて下さい。焼成時に破損する恐れがありますのでご注意下さい。
- 粗作り
- 「粗作り」が終了したら、3日～1週間程度、一次乾燥させます。乾燥に関しては、作品に直接風が当たらないように注意する(切れやすくするのを防止する)とともに、直射日光を避け、「日陰干し」をして下さい。
- 仕上げ
- 一次乾燥が終了したら仕上げにかかります。道具を利用して、作品を仕上げていきます。
- 二次乾燥
- 作品が完成したら、焼成前に2～3週間自然乾燥させます。乾燥の注意事項は、一次乾燥の時と同様です。
- その他
- 三河土で自ら焼成する場合は、1100℃前後で焼成して下さい。

きりとり線

